



Colorificio Sammarinese SpA
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

colorificio@colsam.com
colsam.com

2140

EDEN MATT

finitura multisuperficie all'acqua



Eden Matt è una pregiata finitura all'acqua ultra opaca, perfetta per gli interni più raffinati e di design. La sua tecnologia innovativa assicura la migliore compatibilità con muro, legno, metallo, PVC, mentre la formulazione all'acqua garantisce un ambiente salubre, sia durante che dopo l'applicazione. Facile da pulire, offre un'eccellente resistenza all'usura e conferisce alle superfici una durezza ottimale anche in aree ad alto transito.



Data di revisione

12/02/2025

Composizione

Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Classificata secondo UNI 8681: B4. C.O.A.2.FA

Proprietà principali

- estrema opacità
- elevata resistenza
- facile da ritoccare
- antigoccia

Impieghi

La pittura decorativa EDEN MATT è idonea all'utilizzo su muratura, cartongesso, PVC. Può essere applicata su legno, ferro ed altre plastiche previa opportuna preparazione delle superfici.

Può essere utilizzata in tutti quegli ambienti interni in cui si desidera un aspetto fortemente opaco e si voglia uniformare il colore di più elementi come ad esempio, pareti, bocchette di aspirazione, elementi di condizionatori.

Colore

Bianco base, basi Colormaker.
Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche

Riferimento

UM

Valori

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro)

kg/l

1,38 ± 0,04 (del prodotto bianco base)

PH

8,00 ± 0,50



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Brillantezza 85° (controllo strumentale)		GU	2,5 ± 0,5@85° (G4 molto opaco)
Granulometria	EN ISO 13300	µm	<100 (S1 fine)
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 1
Rapporto di contrasto	EN ISO 13300		Classe 2 (6m2/l in due mani)
Permeabilità al vapore	UNI EN ISO 7783		Classe V1 (alta permeabilità)
Sovraverniciabilità		ore	4-6
Essiccazione in profondità		ore	24-48

Certificazioni

E.L.F. (Emissions- Minimiert Loesemittelfrei)	PASS
INDOOR AIR CONFORT	PASS
INDOOR AIR CONFORT GOLD	PASS
French VOC Regulation	Classe A+
CAM Edilizia	PASS
ABG/AgBB	PASS
Belgian Regulation	PASS
Blue Angel	PASS
EU Taxonomy	PASS

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +10°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +10°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo o pennello 10-20%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	10-12 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI:

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente.

CARTONGESSO E MURATURA:

In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua TITANCRIL oppure di fissativo pigmentato FLATFIX, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento, uniforma l'assorbimento del supporto riducendo il rischio di formazione di macchie ed ottimizza il consumo di idropittura.

PVC:

Carteggiare lievemente il supporto, eliminare ogni traccia di polvere e sporco.

LEGNO:

Verificare che il supporto sia asciutto. Carteggiare per asportare eventuali fibre del legno sollevate. Eliminare ogni traccia di polvere e sporcizia. Applicare una mano di OMNIA FONDO PER LEGNO per regolarizzare ed uniformare il supporto, quindi dare una lieve carteggiata e spolverare accuratamente.

FERRO:

Asportare meccanicamente le scaglie di laminazioni non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine. Sgrassare il supporto con idoneo diluente. Eliminare ogni traccia di polvere e sporcizia. Applicare una mano di PRIMER ANTICORROSIVO OMNIA per regolarizzare ed uniformare il supporto.

SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

Asportare le vecchie pitture in fase di distacco mediante raschiatura e spazzolatura o sverniciatura nei casi in cui la vernice non venga via con facilità in tutti i punti. Anche le pitture a tempera devono essere asportate.

Dopo aver accuratamente preparato le superfici come sopra descritto, applicare 2 mani di EDEN MATT nella tinta desiderata.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 25°C.

EDEN MATT in confezione integra, mai aperta, si mantiene 2 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - massimo 30 g/l (2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in EDEN MATT pronto all'uso: < 1 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di EDEN MATT, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste informazioni sono frutto della nostra esperienza pratica ma sono puramente indicative. Per informazioni più dettagliate, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. La presente scheda annulla e sostituisce eventuali edizioni precedenti.